

OBEROENDE LABORATORIETEST

Underlakan Bomull, vita



Hemtex
Soft Satin



Åhléns
Smart



Himla
Drottningholm



Ellos Home
Juliette



Ikea
Dvala



Höie
Glatt



Jotex
Zack



Jysk
Kronborg

REFERENS

Ett linnelakan

Konsumentkontakt	hemtex.se	ahlens.se	himla.se	ellos.se	ikea.se	hoie.se	jotex.se	jysk.se	
Pris (kr)	249:-	119:-	599:-	249:-	69:-	270:-	99:-	129:-	
TOTALBETYG (1-10)	7,9	7,3	7,2	7,1	7,1	7,1	6,9	5,6	
Kommentar	Bäst i test.	Högst slitagetålighet. Krymper mest.	Bra slitagetålighet men mindre bra rivmotstånd.	Sämst slitagetålighet men bra rivmotstånd och krymper minst.	Bra slitagetålighet.	Bra slitagetålighet.	Mindre bra slitagetålighet och krymper mer. Bra rivmotstånd.	Sämr rivmotstånd och krymper ganska mycket.	Sämst slitagetålighet, bäst rivmotstånd och krymper inte så mycket.

DELBETYG 1-10 DÄR 10 ÄR BÄST (VIKT AV TOTALBETYGET INOM PARENTES)

Slitagetålighet (40%)	7,5	10,0	7,5	5,0	7,5	7,5	5,8	6,7	4,6
Krympning (25%)	9,5	3,0	6,9	10,0	7,7	8,4	5,3	4,6	9,0
Rivmotstånd (20%)	9,4	6,2	5,7	9,2	7,3	6,0	10,0	5,0	10,0
Ludd- och noppbildning (15%)	4,0	9,0	9,0	5,0	5,0	5,0	8,0	5,0	7

PRODUKTINFORMATION

Material	bomull	bomull	bomull	tvättad ekologisk bomull	bomull	bomull	ekologisk bomull	bomull	linne
Mått	150x260	150x250	160x270	150x260	150x260	150x270	150x250	150x250	150x260
Tvättråd	60°, torktumlas ej	60°	60°	60°	60°	60°	60°, torktumlas ej	60°	60°
Trådätthet	215	180	200	144	152	i.u.	144	144+	144
Miljömärkning	Oeko-Tex	nej	Oeko-Tex	Oeko-Tex, GOTS	nej	nej	GOTS	Oeko-Tex	Oeko-Tex

UTVALDA MÄTVÄRDEN FRÅN TESTET

Vikt per kvadratmeter (g)	131	132	116	122	117	122	105	110	163
Antal varv till trådbrott	14 000	20 000	14 000	8 000	14 000	14 000	10 000	12 000	7 000
Krympning efter torkning, bredd (%)	3,5	10,0	7,5	4,5	7,0	5,5	9,0	7,0	5,0
Rivmotstånd på längden (N)	12,7	11,8	9,5	13,3	11,0	11,8	16,7	7,7	10,0
Ludd- och noppbildning (1=sämst, 5=ingen förändring)	2,0	4,5	4,5	2,5	2,5	2,5	4,0	2,5	3,5