

MIDUN

LÄTT HAND- OCH SKARVSPACKEL



Kommentar från Testfakta:
Enkel att applicera på samtliga testade ytor. Bra slutresultat och dammfri yta.



Midun
Lätt hand- och skarvspackel



Alcro
Handspackel Plus

TESTADE EGENSKAPER		
Torktid på ytan	3 timmar, 40 min	3 timmar
Tid till genomhärdad	5 timmar, 30 min	6 timmar, 10 min
Materialåtgång (1 mm tjockt lager)	1 liter / m ²	1 liter / m ²
Användarvänlighet	Enkel att applicera på samtliga testade material och ytor.	Enkel att applicera på samtliga testade material och ytor.
Slutresultat	Bra slutresultat. Dammfri yta.	Bra slutresultat. Dammfri yta. Något grövre struktur.
Emission av skadliga ämnen (VOC-ämnen)	Klarar med god marginal de tyska lagkraven (AgBB) för byggvaror.*	Klarar med god marginal de tyska lagkraven (AgBB) för byggvaror.*
Cirkapris per liter (SEK)	33,00	63,00

* AgBB har de striktaste emissionskraven i Europa. Kraven omfattar drygt 200 skadliga ämnen.