

JULIENNE KUVERTLAKAN



Laboratorietestad
Oktober 2024



“Tåligt lakan som håller måttet bra och inte vrider sig nämnvärt efter tvätt”

Kommentar från Testfakta

Testresultat

TFR-2024-108

Julienne
Kuvrtlakan

Krav
Verified

Produktfakta

Tvätt	[cm]	60°C
Torktumling		Ja
Trådtäthet	[TC]	200

Mätvärden från laboratorietestet

Krympning på längden efter tvätt och tork	[%]	2,5	< 5,0
Krympning på bredden efter tvätt och tork	[%]	2,3	< 5,0
Ludd- och noppbildning efter 7 000 varv	[1 - 5]	4,4	> 3,0
Vridning efter tvätt och tork	[%]	1,6	< 2,0
Antal varv till trådbrott	[varv]	12 000	> 10 000
Rivmotstånd längsgående (varp)	[N]	13,3	> 10,0
Rivmotstånd tvärgående (väft)	[N]	11,9	> 10,0

Testresultat betyg 1 till 10, där 10 är bäst

Slitagetålighet	[35%]	7,3	6,0
Krympning	[20%]	9,7	6,0
Rivstyrka	[15%]	8,2	6,0
Vridning	[15%]	7,6	6,0
Ludd- och noppbildning	[15%]	8,8	6,0

Totalbetyg

8,2

8,0