

## Strumpbyxor 40 denier



**H&M**  
Tights



**KappAhl**  
Micro Fiber



**Vogue**  
Opaque Brillante



**Ählens**  
Strumpbyxa



**ICA**  
MyWear



**Lindex**  
Favourites



**Twilfit**  
Daily Support



**Wolford**  
Synergy



**OroBlu**  
Magie

Cirkapris per strumpbyxa	40	50	105	80	60	80	90	260	150
Konsumentkontakt	<a href="http://hm.se">hm.se</a>	<a href="http://kappahl.se">kappahl.se</a>	<a href="http://vogue.fi">vogue.fi</a>	<a href="http://ahlens.se">ahlens.se</a>	<a href="http://ica.se">ica.se</a>	<a href="http://lindex.se">lindex.se</a>	<a href="http://twilfit.se">twilfit.se</a>	<a href="http://wolford.se">wolford.se</a>	<a href="http://oroblu.it">oroblu.it</a>
<b>Testresultat</b>									
Slitagestyrka (antal varv till bristning)	29 000	14 700	13 000	15 000	23 300	8 300	6 700	11 700	6 700
Elasticitet (töjning i mm till bristning)	>79	58	64	46	61	48	41	42	50
Hållbarhet (tryckkraft i kPa till bristning)	>50	58	25	51	19	52	64	90	21
<b>Betyg 1-5 där 5 är bäst</b>									
Slitagestyrka	5,0	3,1	2,8	3,1	4,2	2,2	2,0	2,7	2,0
Noppning/utseendeförändring	2,8	3,7	5,0	4,1	2,2	4,8	5,0	2,6	5,0
Elasticitet/hållbarhet	4,4	4,0	3,7	3,6	3,5	3,6	3,6	4,0	3,2
<b>Totalbetyg</b>	<b>4,3</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>
<b>Kommentar</b>	<b>Bäst i test och mest prisvärd</b>	<b>Mycket bra</b>	<b>Bra, noppar inte</b>	<b>Bra</b>	<b>Noppar mycket</b>	<b>Sämrre slitagestyrka men noppar inte</b>	<b>Sämst slitagestyrka men noppar inte</b>	<b>Bra hållbarhet men noppar mycket</b>	<b>Sämst slitagestyrka men noppar inte</b>