

# Bomullslakan

Vita underlakan  
För 90x200 cm säng



**Lexington**  
Lexington Sheet



**Jysk**  
Kronoborg of  
Denmark Gold



**Hemtex**  
Soft Satin Sheet



**Himla**  
Drottningholm



**Ellos**  
Ellos Home  
Percale



**Åhléns**  
Percale



**Södahl**  
Soft Sateen



**Ikea**  
Gäspa

Konsumentkontakt Sverige	<i>lexingtoncompany.com</i>	<i>jysk.se</i>	<i>hemtex.se</i>	<i>himla.se</i>	<i>ellos.se</i>	<i>ahlens.se</i>	<i>soedahl.se</i>	<i>ikea.se</i>
Cirkapris SEK	900	100	250	550	200	200	300	160

## Produktinformation

Mått i cm (bredd x längd)	150 x 260	150 x 250	150 x 260	160 x 270	150 x 250	150 x 260	150 x 250	150 x 260
Tvätt/ torktråd	60°	60°	60°	60°	60°	60°	60°	60°
Strykning (antal prickar)	•••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Torktumling (antal prickar)	•	•	ej torktumling	••	••	•	••	••
Miljömärkning	–	Oeko-tex 100	Oeko-tex 100	Oeko-tex 100	Oeko-tex 100	–	–	–
Tillverkningsland	Ingen info	Ingen info	Ingen info	Ingen info	Bangladesh	Indonesien	Portugal	Kina

## Några utvalda mätvärden från testet

Slitagetålighet (antal varv till trådbrott)	20 000	16 700	12 000	6 000	8 700	8 000	10 000	8 000
Rivstyrka på längden (Newton)	7	9	9	6	7	8	9	7
Krympning på längden (%)	5,0	6,0	1,5	6,0	5,5	6,0	7,0	4,0
Krympning på bredden (%)	5,5	7,5	2,5	4,5	6,5	3,0	8,0	5,0
Vridning (%)	0,7	1,6	2,4	0,4	0,8	0,8	1,2	2,1
Förekomst av:								
Formaldehyd (mg/kg) (*)	–	–	<b>44</b>	–	–	–	–	–
Nonylfenoletoxylater (mg/kg) (*)	–	–	–	–	–	–	<b>22</b>	–

## Testresultat betyg 1 till 5 där 5 är bäst (vikt i totalbetyget inom parentes)

Noppbildning	3,5	2,2	1,8	4,5	2,8	2,6	1,9	2,4
Slitagetålighet	5,0	4,3	3,4	2,0	2,7	2,5	3,0	2,5
Rivtålighet	3,0	3,2	3,9	2,0	2,3	2,3	3,5	2,3
Krympning & vridning	3,0	2,6	3,4	3,3	2,6	3,0	2,1	2,9
<b>Totalbetyg</b>	<b>3,6</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>

<b>Kommentar</b>	<b>Bäst i test.</b>	<b>Billigast. Tåligt men krymper relativt mycket.</b>	<b>Tåligt. Krymper minst men noppar. Får inte torktumlas. Förekomst av formaldehyd.</b>	<b>Längst och bredast. Noppar inte men sämre slitagetålighet och sämre rivstyrka.</b>	<b>Vrider sig inte efter tvätt men i övrigt sämre kvalitet.</b>	<b>Vrider sig inte efter tvätt men i övrigt sämre kvalitet.</b>	<b>Krymper och noppar. Relativt tåligt. Förekomst av nonylfenoltoxylater.</b>	<b>Krymper relativt lite men i övrigt sämre kvalitet.</b>
------------------	---------------------	---	---	---	---	---	---	---

\*) - under detektionsnivå